

## TEKNISKT DATABLAD - HYDRA SAM PRIMER

Färglös primer för vidhäftning av HyDra SAM 1.5 väggmembran.

HyDra SAM Primer kan användas på vertikala och horisontella ytor, fundament och källarväggar. Vidhäftar på de flesta kända och lämpliga underlag, tex betong. Kan appliceras vid låga temperaturer.



Arbets-temp  
mellan  
-5°C & +30°C



Miljövärlig  
utan lösnings-  
medel



Kan appli-  
ceras med  
pensel



Kan appli-  
ceras med  
roller



Klar att  
använda



### TEKNISK DATA

Åtgång*	0,15-0,25 l/m <sup>2</sup>
Densitet	1,0 kg/l
Torktid**	45 minuter
Arbets-temperatur***	-5°C til +30°C

\* Uppskattad åtgång beroende på underlag och appliceringsmetod  
\*\* Tiden kan variera beroende på fuktighet, temperatur, tjocklek och underlag. Tiden är baserad på klimat: +23°C och 50 % relativ fuktighet  
\*\*\* Temperatur: Produkt, installation och arbetstemperatur

### FÖRDELAR

- ✓ Lös-ningsmedelsfri och miljövärlig
- ✓ Färdig att använda
- ✓ Appliceras med pensel eller roller

### FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

- Underlaget måste vara jämt utan vassa upp/utstickande föremål, frostfritt, torrt, rent och utan spår av olja, fett, tjära, damm, smuts eller andra potentiella föroreningar. Ytterhörn skall fasa (trekantslist) och invändiga hörn avrundas (hålkäl) med lämpligt material.

### APPLICERING

- HyDra SAM Primer är färdig att använda och appliceras med pensel eller roller.
- Så snart HyDra SAM Primer är torr och har blivit genomskinlig, kan HyDra SAM 1,5 Wall membran monteras.
- **OBS primern ska vara klibbig men inte våt.**
- **Membranet får endast monteras på ytor som är primade samma dag.**

### FÖRPACKNING OCH FÖRVARING

5 liter hink | 60 hinkar/pall  
Vikt: ca. 350 kg/pall

Hållbarhet minst 12 månader vid frostfri förvaring.

### CE-MÄRKNING

Produkten är inte föremål för en harmoniserad standard och måste därför inte CE-märkas enligt byggproduktreglering nr. 305/2011

### INFORMATION

- Skydda primern från regn och frost.
- Vid låga temperaturer i samband med hög luftfuktighet kan torktiden fördröjas
- Ytterligare information om vattentäta produkter finns på vår hemsida [www.hydratec.se](http://www.hydratec.se)
- Säkerhetsdatablad finns tillgängligt på [www.hydratec.se](http://www.hydratec.se)

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att gällande version av data alltid är tillgänglig på [www.hydratec.se](http://www.hydratec.se) eller kan rekvireras genom att kontakta vårt kontor.