

TEKNISKT DATABLAD - HyDra Flex Primer

Beskrivning

HyDra Flex Primer används på betong-, plast- och metallytor för att få vidhäftning mellan tätband HyDra Flex/HyDra Flex FR och anläggningsytan. HyDra Flex Primer är vattenbaserad.



Arbetstemp
mellan
+4°C & +30°C



Miljövänlig
utan lösnings-
medel



Kan appli-
ceras med
pensel



Kan appli-
ceras med
roller



Klar att
använda



Teknisk data

Färg:	Orange
Flampunkt:	93,3 °C
Torktid (25°C):	10 minuter
Torktid (4°C):	60 minuter
Rengöringsmetod:	Tvål och vatten
Åtgång (kvm/hink)	23-28

Produktens torktider och åtgång kan variera beroende på fuktighet, temperatur, tjocklek och underlag.

Fördelar

- ✓ Lösningsmedelsfri och miljövänlig
- ✓ Färdig att använda
- ✓ Appliceras med pensel eller roller
- ✓ Vattenbaserad

Observera

- Observera att tätbandet bygger på vidhäftning till betongen och Hydra Flex Primer ska därför skyddas mot smuts innan det är helt ingjutet. I och med att tätbandet inte sväller så måste ändarna bakas ihop noggrant när man skarvar HyDra Flex tätband
- Applicera inte på frusen betong.

Applicering

- Appliceras när tätband HyDra Flex ska monteras på härdad betong.
- Rengör betongytan, förslagsvis med stålborste, rör om i hinken och applicera sedan primer med roller eller pensel.
- Låt torka, **primern är klabbig (tacky)**
- Tryck tätbandet mot den primade ytan.

Förpackning, förvaring & hållbarhet

3,8 liter hink, 0g VOC/liter | 4 hinkar/kartong

Lagerhåll produkten mellan 4-50°C.

Produkten är hållbar i 12 månader från produktionsdatum.

CE-MÄRKNING

Produkten är inte föremål för en harmoniserad standard och måste därför inte CE-märkas enligt byggproduktreglering nr. 305/2011

INFORMATION

- Skydda primern från regn, frost och smuts.
- Vid låga temperaturer i samband med hög luftfuktighet kan torktiden fördröjas
- Ytterligare information om vattentäta produkter finns på vår hemsida www.hydratec.se

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att gällande version av data alltid är tillgänglig på www.hydratec.se eller kan rekvideras genom att kontakta vårt kontor.