

TEKNISKT DATABLAD - TURBO TACK 291

BESKRIVNING

Turbo Tack 291 är ett neutralt, luktfritt fukthärdande montage lim utan lösningsmedel och ftalater. Bildar en mycket stark och samtidigt elastisk limfog som kan ta upp eventuella rörelser i byggmaterial.

Turbo Tack kan användas både inom- & utomhus, på väggar, tak och golv. Turbo Tack 291 har utmärkt vidhäftning mot de flesta byggmaterial såsom trä, glas, betong, mursten, glasfiber, målade ytor samt olika typer av metall etc.

Cool Tack har också väldigt god väderbeständighet.



TEKNISK INFORMATION LIM

Typ	Fukthärdande, neutral silanmodifierad polymer (SMP)
Konsistent	Tixotrop, massa

TEKNISK INFORMATION LIMFOG

Övermålningsbar	Ja
Hårdhet	60-65 shore A (ISO 868)
Brottstyrka	2,8 N/mm ² (ISO 37)
Brottöjning	300 % (ISO 37)
Temperaturbeständighet	ca -40°C - +90°C
Väderbeständighet	God

ARTIKELSORTIMENT

Art.nr	Benämning	Storlek	Färg	Antal/krt	Enhet
1313006	Turbo Tack 291	290ml	Vit	12	Styck
1658103	Easy Fogspruta			1	Styck
1658100	Patronspruta 310ml			1	Styck

ÖVRIGT

Produkten är listad i husproduktsportalen och kan användas i Svanenmärkt bygge.



BVB ID
93186



SundaHus

LAGRING & HÅLLBARHET

Turbo Tack 291 håller i 24 månader vid torr och sval förvaring i öppnat emballage.

Notera: Hållbarhet i tubkvalitet är 12 månader.

Se separat säkerhetsdatablad för säkerhetsföreskrifter.

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att aktuell version av uppgifterna alltid finns tillgänglig på www.hydratec.se eller kan begäras genom att kontakta vårt kontor. Aktuellt versionsnummer finns i det övre vänstra hörnet.

TEKNISKT DATABLAD - TURBO TACK 291

Montageanvisning

Förberedelser av ytor/material:

Limytorna ska vara rena, torra, fria från släppmedel, fett, damm och lösa partiklar samt snö, is och rimfrost.

Patronen ska vara rumstempererad vid applicering.

Turbo Tack 291 kan användas på de flesta byggmaterial såsom trä, glas, betong, tegel, mursten, glasfiber, målade ytor samt olika typer av metall.

Då det i praktiken kan förekomma variationer i olika material bör det alltid utföras tillräckliga vidhäftningstest innan arbetet påbörjas - särskild vid större uppgifter.

Användningstemperatur: Från +5°C - +40°C

Applicering: Applicera Turbo Tack 291 i limsträngar på ytan eller material med ett avstånd på 3-20cm, beroende på styrkekrav. En del uppgifter kan kräva speciella monteringsmetoder, följ materialleverantörens anvisningar.

Sträckförmåga: 2-3 m²/patron, beroende på dimensioner och styrkekrav.

Monteringstid: Montera inom 5-10 minuter efter applicering av limsträngen.

Montering: Pressa ihop materialen noggrant med jämt tryck. Bärförmågan på en vägg motsvaras på ett ungefär att ett material på 10x10 cm med en vikt på 1kg, skall täckas med lim på ca. 75% av sin yta för att kunna fixeras utan hjälp av understöd. Talen kan betraktas som ett grovt estimat och limbehovet för konkreta uppgifter ska bedömas utifrån praktiska erfarenheter.

Härdning: Limfogen härdar med ca 2mm/dygn beroende på luftfuktighet och temperatur.

Rengöring: Ohärdat lim avlägsnas med wiper. Härdat lim kan enbart avlägsnas mekaniskt. Vid lim/limrester på händer och hud, tvätta med tvål och vatten.