

TEKNISKT DATABLAD - COOL TACK 286

BESKRIVNING

Cool Tack 286 är ett neutralt, luktfritt fukthärdande montage lim utan lösningsmedel och ftalater. Bildar en mycket stark och samtidigt elastisk limfog som kan ta upp eventuella rörelser i byggmaterial.

Cool Tack kan användas både inom- & utomhus, på väggar, tak och golv. Cool Tack 286 har utmärkt vidhäftning mot de flesta byggmaterial såsom trä, glas, betong, tegel, mursten, glasfiber, plexiglas, målade ytor samt olika typer av metall och gummi.

Cool Tack 286 härdar tack vare sin Cool Cure Technology i temperaturer ned till -15°C.

Cool Tack har också väldigt god väderbeständighet.



TEKNISK INFORMATION LIM

Typ	Fukthärdande, neutral silanmodifierad polymer (SMP)
Konsistent	Tixotrop, massa

TEKNISK INFORMATION LIMFOG

Övermålningsbar	Ja
Hårdhet	ca 60 shore A (ISO 868)
Brottstyrka	3,0 N/mm ² (ISO 37)
Brottöjning	200 % (ISO 37)
Elasticitet	+/- 20%
Temperaturbeständighet	ca -40°C - +90°C
Väderbeständighet	God

ARTIKELSORTIMENT

Art.nr	Benämning	Storlek	Färg	Antal/krt	Enhet
1313009	Cool Tack 286	290ml	Grå	12	Styck
1658103	Easy Fogspruta			1	Styck
1658100	Patronspruta 310ml			1	Styck

ÖVRIGT

Produkten är listad i husproduktsportalen och kan användas i Svanenmärkt bygge.



BVB ID
56476



SundaHus

LAGRING & HÅLLBARHET

Cool Tack 286 håller i 24 månader vid torr och sval förvaring i oöppnat emballage.

Se separat säkerhetsdatablad för säkerhetsföreskrifter.

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att aktuell version av uppgifterna alltid finns tillgänglig på www.hydratec.se eller kan begäras genom att kontakta vårt kontor. Aktuellt versionsnummer finns i det övre vänstra hörnet.

TEKNISKT DATABLAD - COOL TACK 286

Montageanvisning

Förberedelser av ytor/material:

Limytorna ska vara rena, torra, fria från släppmedel, fett, damm och lösa partiklar samt snö, is och rimfrost.

Patronen ska vara rumstempererad vid applicering.

Cool Tack 286 kan användas på de flesta byggmaterial såsom trä, glas, betong, tegel, mursten, glasfiber, plexiglas, målade ytor samt olika typer av metall och gummi.

Då det i praktiken kan förekomma variationer i olika material bör det alltid utföras tillräckliga vidhäftningstest innan arbetet påbörjas - särskild vid större uppgifter.

Användningstemperatur: Från -15°C - +40°C

Applicering: Applicera Cool Tack 286 i limsträngar på ytan eller material med ett avstånd på 3-20cm, beroende på styrkekrav. En del uppgifter kan kräva speciella monteringsmetoder, följ materialleverantörens anvisningar.

Sträckförmåga: 2-3 m²/patron, beroende på dimensioner och styrkekrav.

Monteringstid: Montera inom 2-5 minuter efter applicering av limsträngen.

Montering: Pressa ihop materialen noggrant med jämt tryck.

Härdning: Limfogen härdar med ca 2mm/dygn.

Rengöring: Ohärdat lim avlägsnas med wipen. Härdat lim kan enbart avlägsnas mekaniskt. Vid lim/limrester på händer och hud, tvätta med tvål och vatten.