

Mapetard Form

Överflateretarder för friläggning

BESKRIVNING

Mapetard Form är en snabbtorkande form retarder för friläggning av betong.

Mapetard Form består av starka retarder, och innehåller vit färg ämne så att man lätt kan kontrollera hur tjock man påför, och att man smörjer jämt över hela formen. Dessutom innehåller **Mapetard Form** denaturerat sprit och vatten som lösningsmedel.

TEKNISKA EGENSKAPER

Mapetard Form hindrar det yttersta skiktet av betongen mot formen att härdas.

Vid avformning kommer formen att släppa lätt och det ohärdade skiktet kan tvättas av betongens överflata.

Mapetard Form kan användas både vid element och platsgjutning av betong, på horisontella och vertikala ytor.

Mapetard Form kommer att i kontakt med färsk betong bli upplöst i betongmassan i ett skikt på 5 - 15 mm beroende av påfört mängd. Detta skikt kommer då inte vara bundet när resten av betongen är härdad. Man kan därför tvätta bort bruket och därmed uppnå att sten och grus/sten materialen friläggs. Samtidigt kommer eventuella betongrester på formen vara lätt att ta bort.

BRUKSANVISNING

Produkten stryks eller rullas på formen med vanlig borste eller rulle. Tjockleken på det påförda lagret ska normalt vara som lack, men kan tillpassa efter det tjocklek (skikt) man önskar att frilägga.

Mapetard Form innehåller vit färg ämne så att man lätt kan kontrollera hur tjock man har påfört, och att man smörjer jämt över hela formen.

Mapetard Form torkar ut på ca. 20 minuter. När den är torr kan betongen eller ett skikt av speciell stenrik bruk placeras i formen.

När betongen är härdad kan betongelementet avformas och tvättas av. Normal förbrukning av materialet är ca. 0,1 kg/m².

VAR UPPMÄRKSAM PÅ

Mapetard Form ska skakas eller omröras innan förbrukning. Står produkten i öppen förpackning kommer det att torkas ut inom en kort tid.

FÖRPACKNING

Mapetard Form levereras i 10 och 25 liters dunkar.

LAGRING

Produkten skall förvaras vid en temperatur mellan +8°C og +35°C. I förslutet emballage bevarar produkten sina egenskaper i minst 12 månader. Om produkten utsätts för direkt solljus, kan det ge variationer i färgtonen utan att detta påverkar produktens egenskaper.

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR FÖRBEREDELSE OCH APPLICERING

För anvisningar angående säker hantering av våra produkter, se sista utgåvan av säkerhetsdatablad på vår hemsida www.mapei.se

PRODUKT FÖR PROFESSIONELL
ANVÄNDNING

NOTERA

De tekniska rekommendationer och detaljer som framgår av denna produktbeskrivning representerar vår nuvarande kunskap och erfarenhet om produkterna. All ovanstående information skall också betraktas som vägledande och föremål för utvärdering. Var och en som använder produkten måste på förhand försäkra sig om att produkten är lämplig för avsedd användning. Användaren ansvarar själv för om produkten används till andra ändamål än de rekommenderade eller vid felaktig användning.

Se aktuell version av det tekniska databladet, tillgängligt via vår webbplats www.mapei.se

RÄTTSLIGT MEDDELANDE

Innehållet i detta tekniska datablad ("TDS") får kopieras in i annat projektrelaterat dokument, men det resulterande dokumentet får ej komplettera eller ersätta kravet i TDS:en som gäller vid tidpunkten av installationen av Mapei produkten. Det senaste uppdaterade databladet finns tillgängligt på vår hemsida www.mapei.se
ALLA ÄNDRINGAR AV FORMULERINGER ELLER KRAV SOM FINNS I ELLER HÄRRÖR FRÅN DENNA TDS MEDFÖR ATT MAPEIS ANSVAR UPPHÖR ATT GÄLLA.

Alla relevanta produktreferenser finns tillgängliga på begäran och från www.mapei.se

TEKNISKA DATA (typiska värden)

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Form:	vätska
Färg:	vit
Viskositet:	lättflytande
Torrhalt, %:	24,0 ± 1,2
Densitet, g/cm³:	1,00 ± 0,02
pH:	9 ± 1