



Mapetard SS

Överflateretarder för friläggning av gjutfogar



BESKRIVNING

Mapetard SS är en vattenbaserad retarder som används till friläggning av gjutfogar (Cold joint).

Mapetard SS består av retarderande medel och vit färgämne. Att påföra **Mapetard SS** under eller efter gjutning, innan betongen har härdnat, är en rationell, effektiv och tidsbesparande metod för preparering av gjutfogar (Cold joint).

Mapetard SS är utifrån miljöhänsyn det bästa alternativet vid friläggning av horisontella gjutfogar, då vatten är det enda lösningsmedlet i produkten.

TEKNISKA EGENSKAPER

Mapetard SS hindrar det yttersta skiktet av betongen mot formen att härdna.

Mapetard SS kommer att i kontakt med färsk betong bli upplöst i betongmassan i ett skikt på 5 - 15 mm beroende av påförd mängd. Detta skikt kommer då inte vara bundet när resten av betongen är härdnat. Man kan därför tvätta bort bruket och därmed uppnå att grus/sten materialen friläggs.

BRUKSANVISNING

Vid en öppen gjutfog, påförs den färska överflatan **Mapetard SS** omedelbart efter att gjutningsarbete är avslutat. Påföring kan ske genom sprutning eller med borste. Formolja sprutan kan vara lämplig vid användning av produkten.

Tjockleken på det påförda skiktet ska normalt vara som lack. **Mapetard SS** innehåller vit färgämne så att man

lätt skall kunna se tjockleken på påfört material, och att man smörjer jämt över hela överflatan.

Resultatet efter spolning med vatten är en ren och rå överflata. Grus/sten materialen blir delvis frilagt så man uppnår god grov yta vid vidare pågjutning.

Normalt förbruk är ca 0,1 kg/m².

VAR UPPMÄRKSAM PÅ

Mapetard SS ska skakas eller omröras innan förbrukning. Står produkten i öppen förpackning kommer det att torka ut inom en kort tid.

FÖRPACKNING

Mapetard SS levereras i 25-liters dunkar.

LAGRING

Produkten skall förvaras vid en temperatur mellan +8°C og +35°C. I förslutet emballage bevarar produkten sina egenskaper i minst 12 månader. Om produkten utsätts för direkt solljus, kan det ge variationer i färgtonen utan att detta påverkar produktens egenskaper.

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR FÖRBEREDELSE OCH APPLICERING

För anvisningar angående säker hantering av våra produkter, se sista utgåvan av säkerhetsdatablad på vår hemsida www.mapei.se

PRODUKT FÖR PROFESSIONELL ANVÄNDNING

NOTERA

De tekniska rekommendationer och detaljer som framgår av denna produktbeskrivning representerar vår nuvarande kunskap och erfarenhet om produkterna. All ovanstående information skall också betraktas som vägledande och föremål för utvärdering. Var och en som använder produkten måste på förhand försäkra sig om att produkten är lämplig för avsedd användning. Användaren ansvarar själv för om produkten används till andra ändamål än de rekommenderade eller vid felaktig användning.

Se aktuell version av det tekniska databladet, tillgängligt på www.mapei.se

RÄTTSLIGT MEDDELANDE

Innehållet i detta tekniska datablad ("TDS") får kopieras in i annat projektrelaterat dokument, men det resulterande dokumentet får ej komplettera eller ersätta kravet i TDS:en som gäller vid tidpunkten av installationen av Mapei produkten. Det senaste uppdaterade databladet finns tillgängligt på vår hemsida www.mapei.se
**ALLA ÄNDRINGAR AV FORMULERINGS-
ELLER KRAV SOM FINNS I ELLER
HÄRRÖR FRÅN DENNA TDS MEDFÖR ATT
MAPEIS ANSVAR UPPHÖR ATT GÄLLA**

**Alla relevanta produktreferenser
finns tillgängliga på begäran
och från www.mapei.se**

TEKNISKA DATA (typiska värden)

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Form:	vätska
Färg:	vit
Viskositet:	lättflytande
Torrhalt, %:	23,0 ± 1,1
Densitet, g/cm³:	1,09 ± 0,02
pH:	8 ± 1